

Акрилонитрил бутадиен стирол, АБС POLYLAC®

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
PRODUCT INFORMATION

CHI MEI CORPORATION

PA-709S

Свойства: Сверхвысокая ударопрочность. Экструзия .

Применяется: Профиль, выдув, термоформовка.

| Свойства Property | Метод тестирования Test Method | Ед. измерения Units | Показатели Value |
|--|--|--|---------------------|
| ФИЗИЧЕСКИЕ | | | |
| Показатель текучести расплава Melt Index | ASTM D1238 (200 °C/5 кг) ASTM D1238 (230 °C/3,8 кг) ISO-1133* (200 °C/10 кг) | г/10 мин (G) г/10 мин (I) г/10 мин | 0,4 0,8 4,5 |
| Плотность Specific Gravity | ASTM D792 | кг/м3 (23°C) | 1030 |
| Усадка при литье Mold Shrinkage | ASTM D955 | % | 0,3-0,7 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ | | | |
| Относительно удлинение на пределе текучести, 23°C Tensile Elongation at Yield, 23 C | ASTM D638 | % | 40 |
| Предел прочности при растяжении, TD/MD yield point Tensile Strength | ASTM D882 | кгс/см2 | 4,5 |
| Модуль при растяжении, 6 мм/мин Tensile Modulus | ASTM D638 | МПа | 2310 |
| Предел прочности на разрыв Tensile Strength | ASTM D638 | кг/см2 | 370 |
| Модуль упругости при изгибе, 23 °C Flexural Modulus | ASTM D790 | МПа | 2000 |
| Прочность на изгиб, 23°C Flexural Strength | ASTM D790 | МПа | 56 |
| Твердость по Роквеллу Rockwell Hardness | ASTM D785 | R-шкала | 100 |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом Notched Izod Impact Strength | ASTM D256 | (1,6 мм) Кдж/м2 (3,2 мм) Кдж/м2 | 44 37 |
| ТЕРМИЧЕСКИЕ | | | |
| Точка размягчения по Вика Vikat Softening Temperature | ASTM D1525 | °C | 106 |
| Температура тепловой деформации отпущенного образца Heat Deflection Temperature | ASTM D648 (120°C/час, 0,46 Мпа) ASTM D648 (120°C/час, 1,82 Мпа) | °C | 95 85 |
| Коэффициент линейного расширения, -40+80°C Coeff. of Linear Thermal Expansion | ASTM D696 | мм/мм/°Cx10 ⁻⁵ | |
| Воспламеняемость Flammability | File No.E56070 UL & C-UL | при 1,6 мм при 2,5 мм при 3,2 мм | НВ --- --- |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | | |
| Объемное удельное сопротивление, 23°C Volume Resistivity | ASTM D257 | Ω x см | >10 ¹⁵ |

Упаковка: 25 кг. Многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем.

Хранение: Хранить в сухом прохладном месте. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей, дождя, резких перепадов температуры. Запрещено разведение огня в зоне хранения.