

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ HD100

HD100 - это гидрогенизированная, водно-белая, термопластичная смола для придания липкости.

Обладает хорошей совместимостью с полимерами на основе клея, такими как EVA, SBC. В основном используется в качестве придатка липкости для HMA, HMPA и SBPSA

Свойства Properties	Метод измерения Test Method	Ед. измерения Units	Показатели Value
Технические характеристики			
Температура размягчения (Метод кольца и шара)	ASTM E28	°C	98 – 105
Цветность (Hazen, 50%ный раствор толуола)	ASTM D1209	-	50 max
Стабильность цвета (при 200°C, 5 часов)	ASTM D 1544	Ga.#	2 max
Типичные свойства			
Температура размягчения (Метод кольца и шара)	ASTM E28	°C	101
Цветность (Hazen, 50%ный раствор толуола)	ASTM D1209	-	35
Стабильность цвета (при 200°C, 5 часов)	ASTM D 1544	Ga.#	< 1
Кислотное число	ASTM D 974	(KOH, мг/г)	< 0,1

Упаковка

HD100 выпускается как в многослойных бумажных мешках по 25 кг, так и в биг-бэгах по 500 кг.

Место хранения

HD100 следует хранить в сухом прохладном проветриваемом месте. Рекомендуемая температура не должна превышать 35°C.