

Углеводородная смола

C5 HPE100R

Синонимы: нефтяная углеводородная смола, алифатическая смола, гидрокарбоновая смола

Производитель: ResinChemicalsCo., Ltd Китай

Применение: термопластичная краска для дорожной разметки

Основные свойства:

Данная смола специально предназначена для использования в дорожно-разметочных красках, которые обладают хорошей устойчивостью к износу, истиранию и размазыванию, с соответствующими хорошими свойствами выравнивания и быстрого высыхания.

Свойства Properties	Метод измерения TestMethod	Ед. измерения Units	Показатели Value
Общая Информация/General Information			
Цветность, Гарднер Color, (GardnerGrade)	-	-	2-3
Термостойкость, (200 °C, 3 часа) Heating Resistance (200 °C,3hours)	-	Гарднер	7max
Точка размягчения (метод кольца и шара) °C Softening point(Ring & Ball), °C	-	°C	98-102
Кислотность, мг KOH/г Acid value, mg KOH/g	-	KOH/г	0,5 max
Точка вспышки FlashPoint	-	-	250 max
Примеси % Impuritiesmaterialvol %	-	%	0,01 max

Упаковка: Мешки по 25 кг.

Хранение: Хранить материал в сухом, прохладном месте, вдали от источников открытого огня. Не допускать сильных температурных колебаний в зоне хранения и попадания на материал прямых солнечных лучей, а также воды (дождя и т.п.).

С приобретением новых знаний и развитием свойства могут изменяться.

Информация, содержащаяся здесь, является достоверной и предоставляется исключительно для ознакомления. Свойства материала должны быть самостоятельно оценены пользователем. Любая информация, содержащаяся в данном документе, не должна истолковываться как часть предложения, имеющая обязывающий юридический характер, особенно в случаях ненадлежащего использования данной продукции третьими лицами.