

Углеводородная смола

HSU100

Синонимы: нефтяная углеводородная смола

Производитель: Resin Chemicals Co., Ltd

Применение: производство клея, клея-расплава

Основные свойства:

Термопластичная смола, используется для придания липкости клею-расплаву, клею, чувствительному к давлению горячего расплава, и клею, чувствительному к давлению на основе растворителя, благодаря его хорошей термостойкости и хорошей совместимости с базовыми полимерами, такими как этиленвинилацетат, блок-сополимер стирола

Свойства Properties	Метод измерения Test Method	Ед. измерения Units	Показатели Value
Общая Информация / General Information			
Цветность, (Hazen) Color, (Hazen)	ASTM D 1209	-	50 max
Удельный вес (20/20°C) Specific Gravity (20/20°C)	ASTM D 71	-	1,08
Точка размягчения (метод кольца и шара) °C Softening point(Ring & Ball), °C	ASTM E 28	°C	100-110
Кислотность, мг KOH/г Acid value, mg KOH/g	ASTM D 974	KOH/g	0,1 max
Стабильность цвета (при 200°C, 5 часов, Ga.#) Color Stability (@200°C, 5hrs, Ga.#)	ASTM D 1544	Ga	1 max
Вязкость расплава BRF, при 160°C, cps Melt Viscosity BRF, @160°C, cps	ASTM D 3236	cps	160-240

Упаковка: Мешки по 25 кг.

Хранение: Хранить материал в сухом, прохладном месте, вдали от источников открытого огня. Не допускать сильных температурных колебаний в зоне хранения и попадания на материал прямых солнечных лучей, а также воды (дождя и т.п.).

С приобретением новых знаний и развитием свойства могут изменяться.

Информация, содержащаяся здесь, является достоверной и предоставляется исключительно для ознакомления. Свойства материала должны быть самостоятельно оценены пользователем. Любая информация, содержащаяся в данном документе, не должна истолковываться как часть предложения, имеющая обязывающий юридический характер, особенно в случаях ненадлежащего использования данной продукции третьими лицами.